

Aquadur

Primário Epoxy de 2 componentes a base de água.

Descrição:

Primário epoxy em fase aquosa bi-componente para imprimação de suportes húmidos na aplicação do sistema Hyperdesmo para protecção de betão.

O aspecto da mistura é esbranquiçado, uma vez seco a película é totalmente transparente (excepto quando seja pigmentado).

Vantagens:

- Simplicidade na aplicação (produto a base de água)
- Não inflamável, isento de odores.
- Alta aderência ao suporte.
- Elevada resistência à abrasão.

Aplicação:

Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.

- Misturar os 2 componentes até obter uma total homogenização, diluir com 10 a 30 % de água e aplicar entre 100 - 300 g / m² .
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C.
- Caso às superfícies a tratar tenham uma temperatura elevada, aconselha-se humedecer previamente o suporte.

Usos recomendados:

- Primário para sistemas epoxídicos e poliuretanos.
- Revestimento contínuo em suportes de betão.
- Aumento de aderência entre betão ou argamassas de cimento novos e antigos.

Suportes: (Complemento Hyperdesmo)

- Suportes húmidos.
- Pisos industriais, mosaico e mármore.
- Pressão negativa ou humidade ascendente.
- Aço, galvanizados.

Consumo:

100 - 300g r/ m² por camada dependendo do suporte.

Apresentação e cores:

Côr transparente: Comp. A 1 kg. Comp. B 3 kg.

Côr azul piscina: Comp. A 1 kg. Comp. B 4 kg.

Estabilidade da embalagem: Consultar ficha de segurança.

Transporte e armazenamento: Consultar ficha de segurança.

Precauções: Consultar ficha de segurança.

Dados Técnicos :

Viscosidade	Cst a 20 °C	ASTM D1200 / 88	3000
Densidade	gr / cm ³ a 20 °C	ISO 2811 / DIN 53217/ASTM D 1485	1,0
Post-life da mistura	minutos	-----	60 - 90
Aderência ao betão	kg / cm ² (N/mm ²)	ASTM D4541	> 30 (3)
Tempo de secagem ao tacto	horas	-----	5 - 6
Tempo de secagem total	dias	-----	7
Percentagem da mistura	-----	-----	1 / 3 em volume

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.