

Euro – Foc

Revestimento acrílico ignífugo para impermeabilização - M1.

Supera os requerimentos da normativa europeia U.N.E. nº 53.410 para este tipo de produtos e U.N.E. 23.727-90 relativa aos ensaios da reacção ao fogo.

Descrição:

Produto impermeabilizante semi fluído em dispersão aquosa, a base de resinas poliméricas, cargas, pigmentos e inibidores de U.V., altamente resistente a intempérie e com uma reacção ao fogo da classe M1.

Vantagens:

- Elasticidade superior a 350 %.
- Boa aderência.
- Alta resistência a abrasão.
- Permite a formação de uma película contínua sem juntas e totalmente aderido ao suporte.
- Alta resistência às temperaturas extremas (-20 °C + 90 °C.) sem alterar às suas propriedades.
- Alta resistência à intemperie e U.V.
- Permite a difusão do vapor.
- Totalmente ignífugo.

Aplicação:

Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.

- Pode ser aplicado a rolo, trincha ou pistola airless.
- O suporte a tratar deve estar sólido, limpo, seco, isento de partículas não aderidas e o mais uniforme possível.
- Em suportes de baixa porosidade, aplicar uma camada prévia com produto diluído em 15 % de água para aumentar a penetração e aderência.
- Aplicar uma primeira camada aprox. de 0,750 kg / m², acompanhada de uma armadura de fibra de vidro.
- Aplicar uma segunda camada de aprox. de 0,750 – 1 kg / m².
- O tempo de secagem entre camadas, é de 8 horas.
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 45 °C. Evitar a sua aplicação em tempo de chuva ou alta humidade ambiente.

Usos recomendados:

- Impermeabilização e restauro de terraços, varandas e coberturas industriais.
- Impermeabilização de locais técnicos.
- impermeabilização de centros comerciais e edifícios públicos.

Suportes recomendados:

Betão, reboco, cerâmica.

Consumo:

2 kg / m².

Apresentação:

Embalagens metálicas de 25 kg.

Cores:

Branco, Cinza, Verde, Vermelho, Telha.

Estabilidade da embalagem:

Consultar ficha de segurança.

Transporte e armazenamento:

Consultar ficha de segurança.

Precauções:

Consultar ficha de segurança.

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.