

Setigom

Impermeabilizante de caucho natural.

Descrição:

Setigom é um produto de impermeabilização em fase aquosa, semifluido a base de caucho natural. O produto vulcaniza por evaporação da água, após este processo, forma-se uma película impermeável que possui elevada elasticidade e uma excelente resistência.

Vantagens:

- Total impermeabilidade.
- Extraordinária elasticidade (superior a 600 %).
- Elevada resistência mecânica.
- Grande resistência à mudanças de temperatura (de -20 °C a +90 °C).
- Resistência a água, álcalis, detergentes e ácidos (à resistência a água de uma película de Setigom é superior a da maioria das películas compostas por polímeros e copolímeros).
- Suporta rebocos e argamassas aplicadas directamente, sem perder às suas características.

Aplicação:

Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.

- O suporte deve estar o mais liso e limpo possível sem gorduras, pó, musgos ou qualquer outro tipo de contaminação, assim como completamente seco e livre de partículas não aderidas para facilitar a sua aderência.
- Dar uma camada de primário Primer-Set com rolo, trincha ou pistola Airless, diluído em proporção de 1:1.
- Deve-se garantir que o primário preencha todas as gretas ou fissuras do suporte.
- Após a secagem do primário (de 3 - 4 hrs), aplicar Setigom com rolo, tricha ou pistola Airless, em várias camadas consecutivas respeitando a secagem de cada uma.
- Setigom deve ser aplicado com tempo seco e temperatura superior a 5 °C.

Usos recomendados:

- Obras novas ou de restauro.
- Paredes enterradas.
- Terraços e varandas.
- Túneis, sótãos e jardineiras.
- Plataformas de pontes e cimentos.

Consumo:

2, 5 kg / m².

Apresentação:

Embalagens metálicas de 5 e 25 kg.

Cores:

Preto, outras cores por encomenda.

Estabilidade da embalagem:

Consultar ficha de segurança.

Transporte e armazenamento:

Consultar ficha de segurança.

Precauções:

Consultar ficha de segurança.

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.