

## Setimur – FF

### Revestimento acrílico bactericida.

#### Descrição:

Produto Bactericida-Fungicida-Algicida, especialmente formulado para ser utilizado em ambientes e locais húmidos, particularmente por razões de higiene na indústria alimentar.

#### Vantagens:

- Ótima protecção.
- Alta elasticidade.
- Excelente resistência à água.
- Bom comportamento aos álcalis.
- Alta estabilidade aos raios UV.
- Boa aderência ao suporte.
- Altamente eficaz contra os microorganismos.

#### Aplicação:

Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.

- O suporte a tratar, deve estar limpo, seco e livre de partículas ou tintas não aderidas.
- Descontaminar o suporte de microorganismos existentes com Algiset-B (interiores), ou Algiset-B2 (exteriores).
- Aplicar Setimur FF em 2 ou 3 camadas com trincha, rolo ou pistola airless.
- Diluir o produto com 5 a 15 % de água na primeira camada. Nas restantes camadas, aplicar o produto sem diluição.

#### Dados Técnicos:

Ph a 20 °C:	8,5 - 9,2
Viscosidade a 20 °C:	Agulha nº5 V5000 - 6000 cps.
Estabilidade:	55 °C Boa
Composição dispersão aquosa:	Copolímero acrílico
Actividade fungicida:	Excelente
Diluição:	Água
Resistência à esfrega húmida:	R>5.000 passagens.

#### Actividade microbiológica :

Concentrações mínimas inibidoras dos componentes do Setimur-FF (Bactericida-Fungicida-Algicida)

FUNGOS E LEVADURAS	C.M.L e Mppm	NºATCC
<i>Alternaria dianthicola</i>	1,0	11782
<i>Aspergillus dianthicola</i>	8,0	9642
<i>Aspergillus oryzae</i>	2,0	10196
<i>Aspergillus repens</i>	2,0	9294
<i>Aureobasidium pullulans</i>	0,3	9348
<i>Candida albicans</i>	2,0	11651
<i>Chaetomium globosum</i>	4,0	6205
<i>Cladosporium resinae</i>	0,5	11274
<i>Lenzites lepideus</i>	2,0	12653
<i>Lenzites trabea</i>	2,0	11539
<i>Penicilim funiculosum</i>	1,0	9644
<i>Phoma glomerata</i>	1,0	6735
<i>Phoma pigmentivora</i>	2,0	12569
<i>Rhizopus stolonifer</i>	4,0	10404
<i>Rhodotorula rubra</i>	4,0	9449
<i>Saccharomyces interdigitable (mentagrophytes)</i>	1,0	9533

As informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.

#### Usos recomendados:

Impermeabilização e decoração de fachadas.

#### Suportes recomendados:

Reboco, cerâmica, gesso e pinturas antigas em bom estado (bem aderidas).

#### Consumo:

600 gr a 1500 gr / m2.

#### Apresentação:

Embalagens metálicas de 5 e 25 kg.

#### Cores:

Branco, outras cores por encomenda.

#### Estabilidade da embalagem:

Consultar ficha de segurança.

#### Transporte e armazenamento:

Consultar ficha de segurança.

#### Precauções:

Consultar ficha de segurança.